

CADORO VELVET КАДОРО ВЕЛЬВЕТ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 377

ОПИСАНИЕ

Элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает эффект отделки стен мягким вельветом, с богатством полутеней и мягкое на ощупь, преобразует пространство в помещениях выполненных, как в классическом, так и в современном стилях.

Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, согласно фантазии и техники нанесения.

Легко наносится на основы предварительно подготовленные ДЕКОРФОНД код 3880019.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ кг/л.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 11600 ± 8000 cps .
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): поверхностное через 1 час, для повторного нанесения через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона.

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести CADORO VELVET согласно инструкции по нанесению.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C

-Относительная влажность воздуха: <75%

-Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C

-Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, кельма из пластика / нержавеющей стали.

- Количество слоёв: 2.

- Разведение: готов к использованию.

Способ нанесения:

- Нанести CADORO VELVET на высохшую поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности.

-После высыхания первого слоя, нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой CADORO VELVET, круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая вельветовый рисунок поверхности.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 3-5 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную

CADORO VELVET КАДОРО ВЕЛЬВЕТ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 377

пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcomie. Возможно, также, колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория. L: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) CADORO VELVET содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не

выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен с вельветовым эффектом CADORO VELVET серия 377, на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, минимум в 2 слоя, согласно расхода.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e sui test di laboratorio. Non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso. Per qualsiasi informazione tecnica, rivolgersi al personale Colorificio San Marco al numero 800853048.